

**NanoConcept®** Ochrana umělohmotných povrchů**NanoConcept®** Ochrana umělohmotných povrchů

NanoConcept Kunststoff Versiegelung je dočasně působící ochranný materiál na bázi alkoholu, který na umělohmotném povrchu (polyester, polymethylmethakrylát (plexisklo), polykarbonát) aktivuje samočisticí efekt.

Výrobek vytvoří na povrchu vrstvu tenkého filmu, která zabraňuje ulpívání nečistot a cizích látek. Takto chráněný povrch se velmi snadno udržuje.

ředění: žádné

nanášení: cca 5-15 ml/m<sup>2</sup>

doba sušení/vytvrzení: minimálně 2 – 3 hodiny, nejlépe 24 hodin

manipulace: viz bezpečnostní list

skladování a doba trvanlivosti: více informací v bezpečnostním listu nebo na etiketách láhvi nebo kanystrů (výrobek uzavřený v originálním balení uskladňujte při teplotě +5°C až +25°C, chraňte před přímým slunečním zářením nebo mrazem)

**Použití**

Protože výrobek NanoConcept Ochrana umělohmotných povrchů vysušuje pokožku, doporučujeme při jeho aplikaci použít rukavice. Snášitelnost výrobku by se měla vyzkoušet na nějakém nepříliš viditelném místě. Nenanášet při teplotách nižších jak +5°C.

**Příprava povrchu**

Povrch je potřeba nejprve pečlivě zbavit nečistot, oleje a mastnoty – k tomu doporučujeme použít výrobek NanoConcept Univerzální čistič. Nastříkejte jej na povrch, nechte několik minut působit (záleží na stupni znečištění). Po aplikaci smyjte dostatečným množstvím vody. Povrch musí být před nanesením ochranné vrstvy čistý, suchý a bez mastnot. Již se povrchu nedotýkejte.

**Aplikace ochranné vrstvy**

Před použitím dobře protřepejte! Nanášení, roztírání a leštění vrstvy výrobku NanoConcept® Ochrana umělohmotných povrchů provádíme bavlněným kusem látky (ideálně pomocí výrobku NanoConcept® Leštící utěrka). Kruhovými pohyby výrobek jemně roztíráme po celé ploše (spotřeba cca 5 – 15 ml/m<sup>2</sup>).

**Doba schnutí**

**Pozor!** Takto ošetřený povrch nechte alespoň 60 minut schnout. Při vyšší vlhkosti vzduchu počítejte s delší časovou prodlevou (v řádu několika hodin).

**Teprve až po zaschnutí přípravku se může povrch jemně vyleštit.**

„Samočisticí efekt“ se aktivuje zhruba za 60 minut po dokončení leštění.

**Kapkový test kvality účinku**

Správnou funkčnost výrobku prokazuje na povrchu voda, která se shlukuje do kapek, nikoli do jednolitého tvaru.

**Obnovení účinnosti již ošetřeného povrchu**

Při slábnoucích účincích lze samočisticí efekt obnovit opětovným nanesením výrobku. Čištění a aplikace probíhá stejně jako při prvním použití.

Tyto informace odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem v souladu s našim nejlepším vědomím. Nezávazně je poskytujeme k volnému šíření. Změny v rámci technického vývoje a podnikové inovace jsou vyhrazeny. Naše informace popisují výlučně vlastnosti a účinky našich produktů, neposkytují však žádnou záruku. Zákazník má právo za asistence kvalifikovaného personálu na kontrolu funkcí, činnosti nebo možnosti využití produktů. To platí i ve věci zachování ochranných práv třetí osoby. Zmínění obchodních jmen jiných podnikatelů není žádná reklama, nevylučuje se použití jiných produktů stejného druhu.